

Akustik-Profilfüller RAF-SE

Akustik-Profilfüller RAF-SE

Elastischer, kunstharzgebundener Akustik-Profilfüller aus nichtbrennbarer Steinwolle, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert.

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- schallabsorbierend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- chemisch neutral
- schnell und einfach zu verarbeiten
- recycelbar





Akustik-Profilfüller RAF-SE

Anwendungsbereich

Schallabsorption bei Stahlleichtdächern aus gelochten Trapezprofilen. Die schwarze Glasvlieskaschierung wird beim Einbau zur Trapezprofillockung hin angeordnet. Sie wirkt dadurch auch als Rieselschutz und dient der optischen Gestaltung der Trapezprofilunterseite.

Lieferprogramm

Typ	Form	Dicke mm	Dicke mm	Länge mm	Breite mm
RAF-SE/V einfach geschnitten		150/280	30	1250	abhängig vom Trapez- Profil
		160/250	30	1250	
		135/310	30	1250	
		100/275	30	1250	
RAF-SE/VV doppelt geschnitten		150/280	30	1250	
		160/250	30	1250	
		135/310	30	1250	
		100/275	30	1250	

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Produktart	MW-W		ÖNORM B 6000
Oberfläche		Schwarzes Glasvlies	
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Euroklasse A1	ÖNORM EN 13501-1
Temperaturverhalten		Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C ab ca. 200°C Bindemittelverflüchtigung	DIN 4102-17
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,040 W/(mK)	ÖNORM EN 13162
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU	$\mu = 1$	ÖNORM EN 12086
Längenbezogener Strömungswiderstand	AF _r 12	$r \geq 12 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$	ÖNORM EN ISO 29053
Bezeichnungsschlüssel gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T3-AF _r 12-MU1			

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.