

Produktdatenblatt

Dokument:	steinothan® 120 bitu						
Dateipfad:	steinothan_120_bitu	Version:	6.0.0.1	Datum:	02.10.2017	erstellt:	CA

Produktbezeichnung:

steinothan® 120 bitu

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig
 Strukturierte Reinaluminiumfolie beidseitig,
 Elastomer-Bitumenbahn mit selbstklebender Längs- und Querüberlappung

Format:

2.300 x 1.000 mm

Ausführung:

Nut / Feder

Verpackung:

in Schrumpffolie, bundweise auf Paletten

Anwendungsbereich:

Dämmung von geneigten Dächern

Verarbeitungshinweis:

Gemäß ÖN B 4119 ist die Dacheindeckung über Unterdächern grundsätzlich innerhalb von 4 Wochen aufzubringen (freie Bewitterungszeit der auf steinothan® Aufdachdämmungen aufkaschierten Deckschichte ≤ 1 Monat).

Bei hohen Außentemperaturen ist ein materialbedingtes Erweichen der bituminösen Deckschicht zu berücksichtigen.

CE - Bezeichnungsschlüssel: *

PU-EN 13165-T2-DS(TH)3-CS(10/Y)100-DLT(2)5-TR50

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit - Nennwert λ_D	0,022 W/mK*
Druckspannung bei 10 % Stauchung	≥ 100 kPa (≥ 0,10 N/mm ²)*
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit langfristig	- 50 bis + 120 °C*
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000	PU-DD-100
Dickentoleranz (gem. EN 13165)	± 3 mm
Längentoleranz (gem. EN 13165)	± 7,5 mm
Breitentoleranz (gem. EN 13165)	± 7,5 mm

* Angaben gelten für Polyurethan-Hartschaum