

# Produktdatenblatt

<b>Dokument:</b>	<b>steinothan® 125 DO ≥ 120 mm</b>						
Dateipfad:	steinothan_125_DO_+120mm	Version:	6.0.0.1	Datum:	11.05.2016	erstellt:	NT

## Produktbezeichnung:

steinothan® 125 DO

## Produktzusammensetzung/Werkstoff:

Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig  
 Aufdachdämmelement mit beidseitiger, diffusionsoffener Beschichtung  
 obere Deckschicht grün eingefärbt mit Rasteraufdruck  
 Längs- und Querüberlappung mit Klebestreifen

## Format:

1.765 x 1.175 mm (Deckmaß 1.740 x 1.150 mm)

## Ausführung:

Nut / Feder

## Verpackung:

in Schrumpffolie, bundweise auf Paletten

## Anwendungsbereich:

Dämmung von geneigten Dächern

## Verarbeitungshinweis:

Gemäß ÖN B 4119 ist die Dacheindeckung über Unterdächern grundsätzlich innerhalb von 4 Wochen aufzubringen (freie Bewitterungszeit der auf steinothan® Aufdachdämmungen aufkaschierten Deckschichte ≤ 1 Monat).

## CE - Bezeichnungsschlüssel: \*

PU-EN 13165-T2-DS(TH)3-CS(10/Y)100-DLT(2)5-TR50

## Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit - Nennwert $\lambda_D$	0,025 W/mK*
Druckspannung bei 10 % Stauchung	≥ 100 kPa (≥ 0,10 N/mm <sup>2</sup> )*
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit langfristig	- 50 bis + 120 °C*
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000	PU-DO-100
Dickentoleranz (gem. EN 13165)	± 3 mm
Längentoleranz (gem. EN 13165)	± 7,5 mm
Breitentoleranz (gem. EN 13165)	± 7,5 mm

\* Angaben gelten für Polyurethan-Hartschaum